

佐鎗實業有限公司

TEL:07-7250937 FAX:07-7256924

接地銅棒



接地銅棒之規格：

規格	直徑 (mm)	長度 cm (ft)	誤差±	重量 KG
GRD-1409	14	90 (3)	3%	1.105
GRD-1418	14	180 (6)	3%	2.21
GRD-1424	14	240 (8)	3%	2.95
GRD-1430	14	300 (10)	3%	3.70
GRD-1609	16	90 (3)	3%	1.45
GRD-1618	16	180 (6)	3%	2.89
GRD-1624	16	240 (8)	3%	3.85
GRD-1630	16	300 (10)	3%	4.81
GRD-1818	18	180 (6)	3%	3.65
GRD-1824	18	240 (8)	3%	4.87
GRD-1830	18	300 (10)	3%	3.09
GRD-1918	19	180 (6)	3%	4.07
GRD-1924	19	240 (8)	3%	5.43
GRD-1930	19	300 (10)	3%	6.79
GRD-1960	19	600 (20)	3%	13.57
GRD-2530	25	300 (10)	3%	11.75
GRD-2560	25	600 (20)	3%	23.5

接地銅棒：由高導電之銅管被覆於磨光棒，經冷抽拉伸而成，一頭車尖，一頭導角，銅皮厚度為 0.22t. (另有其他厚度備詢) 其材質如下：

銅管：符合 JIS C1202 規範；其含銅量 99.90-99.96%，含磷量 0.015-0.040%，導電率 90-100%。

鋼棒：符合 AISI 1015-1045 其物理特性如下：

抗拉強度 (Kgf/mm ²)	降伏強度 (Kgf/mm ²)	斷裂值 (Kgf)	伸長率 (%)
56-62	52-53	5050 以上	10.1